

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Junhua J-1200G

PEEK 聚醚醚酮 · Junhua (国产) · CN

牌号	Junhua J-1200G
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Junhua (国产)
产地	CN
关键参数	MFI 18 g/10min / 密度 1.3 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	143	°C
热变形温度	310	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	98	MPa
弯曲强度	160	MPa
缺口冲击强度	5.8	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
FDA 食品级认证	Yes	
拉伸模量	3.9	MPa
断裂伸长率	13	%

主要应用

通用工程件

简介

Junhua J-1200G PEEK 通用 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn