

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Solvay KetaSpire KT-880 SL

PEEK 聚醚醚酮 · Solvay · USA

牌号	Solvay KetaSpire KT-880 SL
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	MFI 10 g/10min / 密度 1.42 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.42	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	143	°C
热变形温度	315	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	80	MPa
弯曲强度	120	MPa
阻燃等级	V-0	
PTFE 含量	15%	%
石墨含量	10%	%
极限 PV 值 (无润滑)	200 MPa·m/s (提升 100%)	MPa·m/s
摩擦系数	0.15 (动摩擦)	
吸水率 24h	0.1	%

主要应用

通用工程件

简介

Solvay KetaSpire KT-880 SL 自润滑 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn