上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Evonik Vestakeep 4000P

PEEK 聚醚醚酮 · Evonik · Germany

牌号	Evonik Vestakeep 4000P
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Evonik
产地	Germany
关键参数	密度 1.3 g/cm³ / 熔点 343℃

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm³
Tg 玻璃化温度	143	℃
热变形温度	315	℃
Continuous Use Temp	260	
粒径	<80 µm	µm
熔点	343	℃
FDA 食品级认证	Yes	
拉伸强度	100	MPa
阻燃等级	V-0	
堆积密度	0.4-0.6 g/cm³	g/cm³
DSC 结晶度	30-35%	%

主要应用

通用工程件

简介

Evonik Vestakeep 4000P PEEK 粉末 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn