

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Victrex 450CA30

PEEK 聚醚醚酮 · Victrex · UK

牌号	Victrex 450CA30
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Victrex
产地	UK
关键参数	MFI 6 g/10min / 密度 1.41 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.41	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	143	°C
热变形温度	315	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	240	MPa
弯曲强度	340	MPa
缺口冲击强度	8	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
碳纤维含量	30%	%
体积电阻率	<10 ¹³ Ω·cm (导电)	Ω·cm
线性热膨胀系数	15 μm/m·°C	μm/m/°C

主要应用

通用工程件

简介

Victrex 450CA30 PEEK 30% 碳纤 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn