

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Victrex 450G

PEEK 聚醚醚酮 · Victrex · UK

牌号	Victrex 450G
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Victrex
产地	UK
关键参数	MFI 18 / 密度 1.3 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	18	g/10min
拉伸强度	100	MPa
弯曲强度	165	MPa
缺口冲击强度	6	kJ/m ²
热变形温度	315	°C
阻燃等级	V-0	
Tg 玻璃化温度	143	°C
Continuous Use Temp	260	
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR 177.2415)	
介电强度	24	kV/mm
吸水率 24h	0.1	%

主要应用

航空航天结构件 · 医疗器械植入级 · 半导体晶圆载具 · 汽车涡轮增压器 · 石油化工密封件 · 食品加工机械 · 电气绝缘部件

简介

Victrex PEEK 450G 通用级 · 中等粘度 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn