

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Victrex PEEK ECO

PEEK 聚醚醚酮 · Victrex · UK

牌号	Victrex PEEK ECO
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Victrex
产地	UK
关键参数	MFI 18 g/10min / 密度 1.3 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	143	°C
热变形温度	315	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	100	MPa
弯曲强度	165	MPa
阻燃等级	V-0	
再生料含量	≥30% (消费后回收)	%
拉伸模量	4	MPa
断裂伸长率	15	%

主要应用

通用工程件

简介

Victrex PEEK ECO 再生级 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn