

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultem 1000

PEI 聚醚酰亚胺 · SABIC · USA

牌号	Ultem 1000
类目	PEI 聚醚酰亚胺
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	密度 1.27 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.27	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	217	°C
热变形温度	200	°C
Continuous Use Temp	170	
拉伸强度	105	MPa
弯曲强度	150	MPa
缺口冲击强度	5	kJ/m ²
阻燃等级	V-0 (0.41mm)	
UL 长期使用温度	170	°C
介电强度	33	kV/mm
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR)	
烟密度	DS=0.7 (NBS)	
极限氧指数	47	%

主要应用

未增强 · 透明 · 通用

简介

SABIC Ultem 1000 PEI · 未增强 · 透明 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn