

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultem 2200

PEI 聚醚酰亚胺 · SABIC · USA

牌号	Ultem 2200
类目	PEI 聚醚酰亚胺
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	玻纤 20 / 密度 1.42 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.42	g/cm ³
玻璃纤维含量	20%	%
Tg 玻璃化温度	217	°C
热变形温度	209	°C
Continuous Use Temp	170	
拉伸强度	140	MPa
弯曲强度	210	MPa
缺口冲击强度	6	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	170	°C
介电强度	30	kV/mm
成型收缩率	0.3-0.5%	%

主要应用

20% 玻纤 · 高刚性 · 结构件

简介

SABIC Ultem 2200 PEI · 20% 玻纤 · 高刚性 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn