

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultem 2300

PEI 聚醚酰亚胺 · SABIC · USA

牌号	Ultem 2300
类目	PEI 聚醚酰亚胺
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	玻纤 30 / 密度 1.51 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.51	g/cm ³
玻璃纤维含量	30%	%
Tg 玻璃化温度	217	°C
热变形温度	212	°C
Continuous Use Temp	170	
拉伸强度	170	MPa
弯曲强度	240	MPa
缺口冲击强度	7	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	170	°C
介电强度	28	kV/mm
线性热膨胀系数	20 μm/m·°C	μm/m/°C

主要应用

30% 玻纤 · 高强度 · 航空

简介

SABIC Ultem 2300 PEI · 30% 玻纤 · 高强度 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn