上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultem 2400
PEI 聚醚酰亚胺 · SABIC · USA

牌号	Ultem 2400
类目	PEI 聚醚酰亚胺
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	玻纤 40 / 密度 1.61 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.61	g/cm³
玻璃纤维含量	40%	%
Tg 玻璃化温度	217	℃
热变形温度	216	℃
Continuous Use Temp	170	
拉伸强度	195	MPa
弯曲强度	285	MPa
缺口冲击强度	7.5	kJ/m²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	170	℃
线性热膨胀系数	18 μm/m·°C	μm/m/°C
介电强度	25	kV/mm

主要应用
40% 玻纤 · 极高刚性 · 结构件

简介
SABIC Ultem 2400 PEI · 40% 玻纤 · 极高刚性 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn