上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8003
POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8003
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.885 g/cm³ / 熔点 63℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	15%	%
拉伸强度	16	MPa
断裂伸长率	730%	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度	75	A
DSC 熔点	63	℃
Tg 玻璃化温度	-58	℃
雾度	10%	%
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用
通用抗冲改性 · PP 抗冲 · 改性母粒

简介
Dow Engage 8003 · 陶氏 POE 通用抗冲改性级, 25% 辛烯, MFI 1 低流动, 适合 PP/PA 抗冲改性 (添加 8-12%), 抗冲提升 30%+。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn