

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8130

POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8130
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 13 / 密度 0.885 g/cm ³ / 熔点 60°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm ³
熔体流动速率	13	g/10min
辛烯含量	18%	%
拉伸强度	12	MPa
断裂伸长率	700%	%
弯曲模量	25	MPa
Shore A 硬度	70	A
DSC 熔点	60	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

通用注塑 · 薄壁件 · 改性

简介

Dow Engage 8130 · 陶氏 POE 中流动通用注塑级, 25% 辛烯, MFI 13, 适合薄壁件注塑 + 中流动改性。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn