上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8150
POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8150
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.868 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.868	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	0.5	g/10min
拉伸强度	8	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	50	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
挤出涂层 · 软管 · 电线电缆

简介
Dow Engage 8150 · 陶氏 POE 低熔指挤出级,辛烯 25%, 极柔软高弹性,适合挤出涂层和电线电缆绝缘。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn