

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8180

POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8180
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 65°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	28%	%
拉伸强度	20	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	40	MPa
Shore A 硬度	80	A
DSC 熔点	65	°C
Tg 玻璃化温度	-55	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

高熔体强度 · 汽车仪表板 · TPO

简介

Dow Engage 8180 · 陶氏 POE 高熔体强度级, 25% 辛烯, MFI 0.5, 适合吹膜 + 汽车仪表板 TPO 基料, 抗冲击 + 耐温 90°C 平衡。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn