上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8200
POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8200
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 5 / 密度 0.87 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.87	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	10	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	55	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
通用注塑 · 软管 · 改性母粒

简介
Dow Engage 8200 · 陶氏 POE 通用级,辛烯 25%, MFI 5 中等流动,通用注塑 + 改性母粒主力。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn