

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8210

POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8210
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 1 / 密度 0.882 g/cm ³ / 熔点 63°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率	1	g/10min
辛烯含量	24%	%
拉伸强度	18	MPa
断裂伸长率	750%	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度	75	A
DSC 熔点	63	°C
Tg 玻璃化温度	-57	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

软触感改性 · TPO 弹性体 · 改性

简介

Dow Engage 8210 · 陶氏 POE 软触感改性级, 25% 辛烯, MFI 2, 适合 TPO 弹性体基料 + 软触感改性, 弹性回复 > 80%。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn