上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8401
POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8401
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 1 / 密度 0.882 g/cm³ / 熔点 70℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm³
熔体流动速率	1	g/10min
辛烯含量	31%	%
拉伸强度	22	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	45	MPa
Shore A 硬度	80	A
DSC 熔点	70	℃
Tg 玻璃化温度	-55	℃
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用
高填充母粒 · 色母粒载体 · 高流动注塑

简介
Dow Engage 8401 · 陶氏 POE 高流动母粒载体级, 25% 辛烯, MFI 30, 适合高填充母粒载体 + 色母粒载体, 分散性优, 添加量 30-50%。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn