

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8450

POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8450
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 3 / 密度 0.875 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.875	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3	g/10min
拉伸强度	15	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	60	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出 · 软管 · 电线电缆

简介

Dow Engage 8450 · 陶氏 POE 挤出级, MFI 3, 较高拉伸强度, 适合挤出软管和电线电缆。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn