上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Engage 8452
POE 烯烃弹性体 · Dow · USA

牌号	Engage 8452
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 3 / 密度 0.875 g/cm³ / 熔点 58℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.875	g/cm³
熔体流动速率	3	g/10min
辛烯含量	35%	%
拉伸强度	15	MPa
断裂伸长率	850%	%
弯曲模量	28	MPa
Shore A 硬度	72	A
DSC 熔点	58	℃
Tg 玻璃化温度	-58	℃
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用
挤出 · 软管 · 电线电缆

简介
Dow Engage 8452 · 陶氏 POE 挤出级, 25% 辛烯, MFI 3, 适合挤出软管 + 电线电缆绝缘, 是 Engage 8450 的低凝胶版本, 表面光洁度更优。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn