

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 0201

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 0201
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 30% / MFI 0.5 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 65°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
丁烯含量	15%	%
拉伸强度	14	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	30	MPa
Shore A 硬度	70	A
DSC 熔点	65	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C

主要应用

软包装黏合 · PA/PE · 高极性

简介

ExxonMobil Exact 0201 · 埃克森美孚 POE 高极性软包装黏合级, 30% 辛烯, MFI 1, 适合 PA/PE 共挤黏合层, 黏合强度 7.5 N/15mm。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn