上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 0203
POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 0203
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 30% / MFI 3 / 密度 0.87 g/cm³ / 熔点 58℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.87	g/cm³
熔体流动速率	3	g/10min
丁烯含量	20%	%
拉伸强度	10	MPa
断裂伸长率	850%	%
弯曲模量	18	MPa
Shore A 硬度	62	A
DSC 熔点	58	℃
Tg 玻璃化温度	-60	℃
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用
软包装黏合 · 通用 · PA/PE

简介
ExxonMobil Exact 0203 · 埃克森美孚 POE 软包装通用黏合级, 30% 辛烯, MFI 3, 适合 PA/PE 软包装共挤黏合层 (5-15 μm), 通用性强。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn