

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 4150

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 4150
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.882 g/cm ³ / 熔点 63°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	15%	%
拉伸强度	16	MPa
断裂伸长率	750%	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度	75	A
DSC 熔点	63	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

TPO 改性 · 汽车保险杠 · 通用

简介

ExxonMobil Exact 4150 · 埃克森美孚 POE TPO 改性级, 25% 辛烯, MFI 2.5, 适合 TPO 改性 + 汽车保险杠, 性价比优。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn