上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 5060

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 5060
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 28% / MFI 1 / 密度 0.89 g/cm³ / 熔点 65℃

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.89	g/cm³
熔体流动速率	1	g/10min
辛烯含量	20%	%
拉伸强度	18	MPa
断裂伸长率	730%	%
弯曲模量	38	MPa
Shore A 硬度	78	A
DSC 熔点	65	℃
Tg 玻璃化温度	-56	℃

主要应用

软管 · 电线电缆 · 高挺性

简介

ExxonMobil Exact 5060 · 埃克森美孚 POE 高挺性级, 28% 辛烯, MFI 0.5, 适合挤出软管 + 电线电缆绝缘, 高挺性 + 高抗冲。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn