

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 5171

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 5171
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 28% / MFI 3 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 62°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	3	g/10min
辛烯含量	25%	%
拉伸强度	15	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	25	MPa
Shore A 硬度	72	A
DSC 熔点	62	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

高抗冲改性 · PP 抗冲 · PA 抗冲

简介

ExxonMobil Exact 5171 · 埃克森美孚 POE 高抗冲改性级, 28% 辛烯, MFI 1, PP/PA 高抗冲改性主力, 抗冲提升 40%+。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn