

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Exact 5181

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	Exact 5181
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 28% / MFI 5 / 密度 0.882 g/cm ³ / 熔点 63°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率	5	g/10min
辛烯含量	28%	%
拉伸强度	17	MPa
断裂伸长率	780%	%
弯曲模量	30	MPa
Shore A 硬度	74	A
DSC 熔点	63	°C
Tg 玻璃化温度	-57	°C

主要应用

通用抗冲改性 · TPO · 改性母粒

简介

ExxonMobil Exact 5181 · 埃克森美孚 POE 通用抗冲改性级, 28% 辛烯, MFI 1, 适合通用抗冲改性 + TPO + 改性母粒, 性价比优。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn