

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Fortify C1055

POE 烯烃弹性体 · SABIC · Saudi Arabia

牌号	Fortify C1055
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	SABIC
产地	Saudi Arabia
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.882 g/cm ³ / 熔点 64°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	20%	%
拉伸强度	17	MPa
断裂伸长率	770%	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度	75	A
DSC 熔点	64	°C
Tg 玻璃化温度	-57	°C

主要应用

拉伸膜 · 软管 · 电线电缆

简介

SABIC Fortify C1055 · 中东 SABIC POE 拉伸膜级, 25% 辛烯, MFI 0.5, 适合拉伸膜 + 软管 + 电线电缆, 中东供应稳定。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn