

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Fortify C1070

POE 烯烃弹性体 · SABIC · Saudi Arabia

牌号	Fortify C1070
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	SABIC
产地	Saudi Arabia
关键参数	辛烯 25% / MFI 1 / 密度 0.875 g/cm ³ / 熔点 62°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.875	g/cm ³
熔体流动速率	1	g/10min
辛烯含量	25%	%
拉伸强度	14	MPa
断裂伸长率	810%	%
弯曲模量	28	MPa
Shore A 硬度	72	A
DSC 熔点	62	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C

主要应用

软管 · 通用改性 · 电线电缆

简介

SABIC Fortify C1070 · 中东 SABIC POE 通用改性级, 25% 辛烯, MFI 1, 适合软管 + 通用改性 + 电线电缆。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn