

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Fortify C1090

POE 烯烃弹性体 · SABIC · Saudi Arabia

牌号	Fortify C1090
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	SABIC
产地	Saudi Arabia
关键参数	辛烯 25% / MFI 5 / 密度 0.87 g/cm ³ / 熔点 58°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.87	g/cm ³
熔体流动速率	5	g/10min
辛烯含量	30%	%
拉伸强度	11	MPa
断裂伸长率	850%	%
弯曲模量	18	MPa
Shore A 硬度	64	A
DSC 熔点	58	°C
Tg 玻璃化温度	-60	°C
成型收缩率	1.0-1.5%	%

主要应用

涂层 · 高流动 · 改性母粒

简介

SABIC Fortify C1090 · 中东 SABIC POE 高流动涂层级, 25% 辛烯, MFI 10, 适合挤出涂层 + 改性母粒载体。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn