上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

POE 8150

POE 烯烃弹性体 · 行业典型 (Industry Typical) · —

牌号	POE 8150
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	行业典型 (Industry Typical)
产地	—
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.885 g/cm³ / 熔点 63℃

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	15%	%
拉伸强度	16	MPa
断裂伸长率	>700%	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度	75	A
DSC 熔点	63	℃
撕裂强度	48	N/mm
Tg 玻璃化温度	-58	℃
雾度	10%	%
耐候性	加炭黑	

主要应用

TPO 改性 · PP 抗冲改性 · 薄膜 · 软管 · 电线电缆

简介

POE 8150 行业典型牌号, 辛烯 25%, MFI 1.0 低流动, 高强度, 适合 PP 抗冲改性和 TPO。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn