

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

POE 8400

POE 烯烃弹性体 · 行业典型 (Industry Typical) · —

牌号	POE 8400
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	行业典型 (Industry Typical)
产地	—
关键参数	辛烯 25% / MFI 1.5 / 密度 0.91 g/cm ³ / 熔点 80°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.91	g/cm ³
熔体流动速率	1.5	g/10min
辛烯含量	25%	%
拉伸强度	20	MPa
断裂伸长率	>600%	%
弯曲模量	70	MPa
Shore A 硬度	85	A
DSC 熔点	80	°C
撕裂强度	55	N/mm
Tg 玻璃化温度	-50	°C
雾度	15%	%

主要应用

注塑级 PP 抗冲改性 · TPO 注塑 · 高流动薄壁件

简介

POE 8400 行业典型牌号, 辛烯 25%, MFI 30 高流动, 注塑级, 适合 PP 高抗冲注塑件。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn