

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Solumer 860L

POE 烯烃弹性体 · SK · Korea

牌号	Solumer 860L
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	SK
产地	Korea
关键参数	辛烯 25% / MFI 0.5 / 密度 0.885 g/cm ³ / 熔点 65°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
辛烯含量	18%	%
拉伸强度	18	MPa
断裂伸长率	780%	%
弯曲模量	38	MPa
Shore A 硬度	78	A
DSC 熔点	65	°C
Tg 玻璃化温度	-56	°C

主要应用

抗冲改性 · PP 入门级 · 改性

简介

SK Solumer 860L · 韩国 SK POE 入门级抗冲改性, 25% 辛烯, MFI 1, 适合 PP 抗冲改性 (添加 8-15%), 价格优势明显。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn