

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Solumer 880L

POE 烯烃弹性体 · SK · Korea

牌号	Solumer 880L
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	SK
产地	Korea
关键参数	辛烯 25% / MFI 1 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 63°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	1	g/10min
辛烯含量	22%	%
拉伸强度	16	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	32	MPa
Shore A 硬度	74	A
DSC 熔点	63	°C
Tg 玻璃化温度	-57	°C

主要应用

通用注塑 · 改性 · 韩国进口

简介

SK Solumer 880L · 韩国 SK POE 通用注塑级, 25% 辛烯, MFI 5, 适合通用注塑件 + 改性母粒, 韩国直发, 期货稳定。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn