

# 上海金曼塑胶

## 牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

### Solumer 9010

POE 烯烃弹性体 · SK · Korea

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 牌号   | Solumer 9010                                         |
| 类目   | POE 烯烃弹性体                                            |
| 厂家   | SK                                                   |
| 产地   | Korea                                                |
| 关键参数 | 辛烯 25% / MFI 5 / 密度 0.87 g/cm <sup>3</sup> / 熔点 56°C |

#### 完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

|            |      |                   |
|------------|------|-------------------|
| 密度         | 0.87 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔体流动速率     | 5    | g/10min           |
| 辛烯含量       | 32%  | %                 |
| 拉伸强度       | 11   | MPa               |
| 断裂伸长率      | 870% | %                 |
| 弯曲模量       | 16   | MPa               |
| Shore A 硬度 | 62   | A                 |
| DSC 熔点     | 56   | °C                |
| Tg 玻璃化温度   | -60  | °C                |

#### 主要应用

高黏度抗冲 · PP 抗冲 · 韩国进口

#### 简介

SK Solumer 9010 · 韩国 SK POE 高黏度抗冲级, 25% 辛烯, MFI 1, 适合 PP 抗冲改性, 韩国直发, 中国华东仓现货。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn