

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer DF605

POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer DF605
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	辛烯 20% / MFI 0.5 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 65°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
丁烯含量	15%	%
拉伸强度	14	MPa
断裂伸长率	800%	%
弯曲模量	30	MPa
Shore A 硬度	70	A
DSC 熔点	65	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C
乙烯基类型	少量	

主要应用

光伏胶膜 · 高透明底层 · HJT

简介

Mitsui Tafmer DF605 · 三井 POE 光伏胶膜底层级, 20% 辛烯, MFI 0.5, 透光率 91%+, 适合双层 POE 膜底层 + HJT 单层膜, 抗 PID 性能优。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn