上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer DF740
POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer DF740
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	辛烯 20% / MFI 8 / 密度 0.86 g/cm³ / 熔点 50℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.86	g/cm³
熔体流动速率	8	g/10min
丁烯含量	25%	%
拉伸强度	7	MPa
断裂伸长率	950%	%
弯曲模量	9	MPa
Shore A 硬度	52	A
DSC 熔点	50	℃
Tg 玻璃化温度	-65	℃

主要应用
软管 · 电线电缆 · 通用挤出

简介
Mitsui Tafmer DF740 · 三井 POE 通用挤出级, 20% 辛烯, MFI 3, 适合软管 + 电线电缆 + 通用挤出, 加工窗口宽。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn