

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer DH5040

POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer DH5040
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	辛烯 18% / MFI 0.5 / 密度 0.89 g/cm ³ / 熔点 75°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.89	g/cm ³
熔体流动速率	0.5	g/10min
丁烯含量	12%	%
拉伸强度	20	MPa
断裂伸长率	700%	%
弯曲模量	50	MPa
Shore A 硬度	82	A
DSC 熔点	75	°C
Tg 玻璃化温度	-52	°C

主要应用

高抗冲改性 · PP 高抗冲 · TPO

简介

Mitsui Tafmer DH5040 · 三井 POE 高抗冲级, 18% 辛烯 (最低), MFI 0.5, PP 高抗冲改性 (添加 25%) 抗冲提升 60%+, 适合汽车保险杠 + TPO 高抗冲。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn