

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer MH5020

POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer MH5020
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	辛烯 22% / MFI 1 / 密度 0.88 g/cm ³ / 熔点 60°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.88	g/cm ³
熔体流动速率	1	g/10min
丁烯含量	15%	%
拉伸强度	12	MPa
断裂伸长率	820%	%
弯曲模量	20	MPa
Shore A 硬度	68	A
DSC 熔点	60	°C
Tg 玻璃化温度	-58	°C
乙烯基类型	高	

主要应用

TPV 弹性体 · 动态硫化 · 密封条

简介

Mitsui Tafmer MH5020 · 三井 POE TPV 弹性体级, 22% 辛烯, MFI 1, 适合 TPV 动态硫化 (与 PP 混合) 制作汽车密封条 + 弹性体部件。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn