

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Hostaform C13021

POM 聚甲醛 · Celanese · Germany

牌号	Hostaform C13021
类目	POM 聚甲醛
厂家	Celanese
产地	Germany
关键参数	玻纤 25 / 密度 1.59 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.59	g/cm ³
玻璃纤维含量	25%	%
Tg 玻璃化转变温度	-60	°C
热变形温度	160	°C
Continuous Use Temp	100	
拉伸强度	130	MPa
弯曲强度	200	MPa
缺口冲击强度	6	kJ/m ²
阻燃等级	HB	
线性热膨胀系数	40 μm/m/°C	μm/m/°C
吸水率 24h	0.2	%

主要应用

共聚物 · 高流动 · 薄壁件

简介

Celanese Hostaform C13021 POM · 共聚物 · 高流动 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn