

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Affinity 1140

POP 烯烃共聚弹性体 · Dow · USA

牌号	Affinity 1140
类目	POP 烯烃共聚弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 1 / 密度 0.897 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.897	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	12	MPa
弯曲强度	4	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	60	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

拉伸膜 · 软管 · 包装

简介

Dow Affinity 1140 POP 通用级, 辛烯 15%, MFI 1.0, 拉伸强度 + 抗穿刺平衡, 拉伸膜 + 软管主力。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn