上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Affinity 1450
POP 烯烃共聚弹性体 · Dow · USA

牌号	Affinity 1450
类目	POP 烯烃共聚弹性体
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 7.5 / 密度 0.902 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.902	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	7.5	g/10min
拉伸强度	17	MPa
弯曲强度	7	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	65	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
拉伸膜 · 包装 · 热封

简介
Dow Affinity 1450 POP 拉伸膜级, MFI 7.5 中高流动, 拉伸强度 17 MPa, 高韧性流延膜主力。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn