

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Solumer 186L

POP 烯烃共聚弹性体 · SK · Korea

牌号	Solumer 186L
类目	POP 烯烃共聚弹性体
厂家	SK
产地	Korea
关键参数	MFI 1 / 密度 0.91 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.91	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	24	MPa
弯曲强度	10	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	70	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

拉伸膜 · 热封 · 包装

简介

SK Solumer 186L POP 拉伸膜级, 辛烯 15%, MFI 1.0, 拉伸 24 MPa, 韩国进口, 重包装拉伸膜 + 热封层主力。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn