

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer A4050

POP 烯烃共聚弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer A4050
类目	POP 烯烃共聚弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	MFI 5 / 密度 0.89 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.89	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	8	MPa
弯曲强度	3	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	55	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

通用 · 改性 · 复合层

简介

三井 Tafmer A4050 POP 通用级, 辛烯 10% 最低, MFI 5, 通用改性 + 复合层共挤, 日本进口渠道。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn