

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Amodel A-1145

PPA 聚邻苯二甲酰胺 · Solvay · USA

牌号	Amodel A-1145
类目	PPA 聚邻苯二甲酰胺
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	玻纤 45 / 密度 1.56 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.56	g/cm ³
玻璃纤维含量	45%	%
Tg 玻璃化温度	135	°C
热变形温度	280	°C
Continuous Use Temp	165	
拉伸强度	210	MPa
弯曲强度	310	MPa
缺口冲击强度	10	kJ/m ²
阻燃等级	HB	
UL 长期使用温度	165	°C
线性热膨胀系数	18 µm/m·°C	µm/m/°C
介电强度	22	kV/mm
吸水率 24h	0.2	%

主要应用

45% 玻纤 · 高强度 · 结构件

简介

Solvay Amodel A-1145 PPA · 45% 玻纤 · 高强度 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn