上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

DIC FZ-1140

PPS 聚苯硫醚 · DIC · Japan

牌号	DIC FZ-1140
类目	PPS 聚苯硫醚
厂家	DIC
产地	Japan
关键参数	玻纤 40 / 密度 1.4 g/cm³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.4	g/cm³
玻璃纤维含量	40%	%
Tg 玻璃化温度	90	℃
热变形温度	260	℃
Continuous Use Temp	200	
拉伸强度	140	MPa
弯曲强度	200	MPa
缺口冲击强度	7	kJ/m²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	200	℃

主要应用

40% 玻纤 · 电子连接器 · SMT 部件

简介

DIC DIC FZ-1140 PPS · 40% 玻纤 · 电子连接器 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn