

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Fortron 1140L4

PPS 聚苯硫醚 · Celanese · USA

牌号	Fortron 1140L4
类目	PPS 聚苯硫醚
厂家	Celanese
产地	USA
关键参数	玻纤 40 / 密度 1.65 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.65	g/cm ³
玻璃纤维含量	40%	%
Tg 玻璃化温度	90	°C
热变形温度	260	°C
Continuous Use Temp	200	
拉伸强度	140	MPa
弯曲强度	200	MPa
缺口冲击强度	8	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	200	°C
FDA 食品级认证	Yes (特定牌号)	
介电强度	18	kV/mm

主要应用

40% 玻纤 · 低飞边 · 连接器

简介

Celanese Fortron 1140L4 PPS · 40% 玻纤 · 低飞边 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn