

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ryton R-7

PPS 聚苯硫醚 · Chevron Phillips · USA

牌号	Ryton R-7
类目	PPS 聚苯硫醚
厂家	Chevron Phillips
产地	USA
关键参数	玻纤 65 / 密度 1.9 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	1.9	g/cm ³
玻璃纤维含量	65%	%
碳纤维含量	15%	%
Tg 玻璃化温度	90	°C
热变形温度	265	°C
Continuous Use Temp	200	
拉伸强度	180	MPa
弯曲强度	270	MPa
缺口冲击强度	7	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
体积电阻率	<10 ¹³ Ω·cm (导电)	Ω·cm
线性热膨胀系数	15 μm/m·°C	μm/m/°C

主要应用

65% 玻纤/矿粉 · 低翘曲 · 结构件

简介

Chevron Phillips Ryton R-7 PPS · 65% 玻纤/矿粉 · 低翘曲 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn