上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Radel R-5800
PPSU 聚苯砜 · Solvay · USA

牌号	Radel R-5800
类目	PPSU 聚苯砜
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	密度 1.3 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm³
Tg 玻璃化温度	220	℃
热变形温度	207	℃
Continuous Use Temp	180	
拉伸强度	72	MPa
弯曲强度	107	MPa
缺口冲击强度	70	kJ/m²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	180	℃
颜色	黑色/彩色预染色	
灭菌次数	>1000 次 (134°C)	次

主要应用
高抗冲 · 航空级 · 高韧

简介
Solvay Radel R-5800 PPSU · 高抗冲 · 航空级 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn