

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Radel R-7150

PPSU 聚苯砜 · Solvay · USA

牌号	Radel R-7150
类目	PPSU 聚苯砜
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	密度 1.45 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.45	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	220	°C
热变形温度	212	°C
Continuous Use Temp	180	
拉伸强度	115	MPa
弯曲强度	170	MPa
缺口冲击强度	8	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
UL 长期使用温度	180	°C
线性热膨胀系数	22 µm/m/°C	µm/m/°C
介电强度	15	kV/mm

主要应用

挤出级 · 管材 · 型材

简介

Solvay Radel R-7150 PPSU · 挤出级 · 管材 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn