

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Udel GF-110

PSU 聚砜 · Solvay · USA

牌号	Udel GF-110
类目	PSU 聚砜
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	玻纤 10 / 密度 1.33 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.33	g/cm ³
玻璃纤维含量	10%	%
Tg 玻璃化温度	190	°C
热变形温度	180	°C
Continuous Use Temp	150	
拉伸强度	90	MPa
弯曲强度	135	MPa
缺口冲击强度	6.5	kJ/m ²
阻燃等级	V-0 (1.5mm)	
UL 长期使用温度	150	°C
线性热膨胀系数	35 µm/m/°C	µm/m/°C
介电强度	16	kV/mm

主要应用

10% 玻纤 · 增强 · 结构件

简介

Solvay Udel GF-110 PSU · 10% 玻纤 · 增强 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn