

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Surlyn 1652

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · US

牌号	Surlyn 1652
类目	Surlyn 离子聚合物
厂家	DuPont · US
产地	—
关键参数	MFI 5 g/10min

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

挤出涂覆 (面层/高流动性层) · 与 1650 组合做双层涂覆 · 高光泽热封面层 · 薄层涂覆 (低克重) · 复合膜面层粘合 · 高速涂覆线

简介

Surlyn 1652 与 1650 同为钠型挤出涂覆级，但 MFI 高达 5.0，是 DuPont Surlyn 涂层层中流动性最高的牌号。1650 + 1652 是 DuPont 标准的涂层层组合：1650 流动性低 (MFI 1.5) 负责主层粘结强度，1652 流动性高 (MFI 5.0) 负责面层铺展与光泽。这种组合能在高速涂覆线上同时获得良好的粘结力、低缩颈、高表面光泽。1652 也常单独用于薄层涂覆 (low coating weight) 或对光泽要求高的食品包装面层。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn